

# Montagegips GK-1

**Anwendungsbereich** Ein Gipskleber produziert als Trockengipsmischung. Nach dem Anrühren mit Wasser sofort bereit zur Anwendung.

Vorgesehen zum Kleben von Gipskartonplatten im Innenbereich.

**Eigenschaften** Dieser Montagegips ist ein hochwertiges Trockenprodukt, das sich leicht mit Wasser vermengen lässt. Die vorbereitete Klebmasse muss innerhalb von ca. 30 Min. verbraucht werden. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Kleber sehr schnell zu binden.

**Vorbereitung des Untergrunds** Der Untergrund sollte trocken, sauber und stabil sein – d.h. befreit von Staub, Farbstreuen und Verunreinigungen anderer Art. Saugfähiger Untergrund ist mit einem Grundiermittel zu versiegeln, z.B. Frans Grunt FG-1, Royal Grund Premium oder Gelgrundierung Drop Stop.

**Vorbereitung und Anwendung des Produkts** Zum Anrühren und Auftragen einer vorbereiteten Klebmasse darf nur sauberes Werkzeug verwendet werden. Der trockene Gipskleber wird in ein Gefäß mit einer exakt abgemessenen Wassermenge geschüttet (Verhältnis: 0,40 l Wasser auf 1 kg Gipspulver) und bis zur Erlangung einer einheitlichen Masse gemischt. Das Anrühren kann mechanisch, mit Hilfe eines elektrischen Rührgeräts, oder von Hand erfolgen. Es sollte nur so viel Klebmasse vorbereitet werden, wie viel innerhalb von 30 Min. verbraucht werden kann. Spätestens 10-15 Min. nach dem Bekleben der Gipskartonplatten, müssen diese angebracht und begradigt werden. Der Kleber wird dabei in Schichten von ca. 1,5-2 cm Dicke aufgetragen. Die Klebmasse muss in Behältern vorbereitet werden, die nicht korrosionsgefährdet und sauber sind, d.h. befreit von ausgehärteten Kleberresten. Eine Portion (ca. 0,5 l) des vorbereiteten Klebers wird stellenweise, in Abständen von 30 cm, auf eine Gipskartonplatte aufgetragen - nicht auf den Untergrund. Das Anpassen weiterer Platten darf erst erfolgen, nachdem der Kleber angefangen hat zu binden. Mit diesem Produkt darf nur in einer Umgebungstemperatur von +5°C bis +25°C gearbeitet werden.

**Lagerung und Transport** Dieser Montagegips sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und gelagert werden – palettenweise und in trockener Umgebung. Kontakt mit Nässe vermeiden. Die



Verpackung:  
Papiersäcke 20 | 10 kg

# Montagegips GK-1

Außerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Das Produkt ist 9 Monate haltbar (das Produktionsdatum ist auf der Verpackung zu finden).

Mischverhältnis: ca. 0,40 l Wasser auf 1 kg Gips

Verbrauchszeit: 30 Min.

Brandverhalten: Klasse A1

Untergrund- und Umgebungstemperatur: von +5°C bis +25°C

Max. Schichtdicke: ca. 1,5-2 cm

Achtung! Dieser Montagegips ist ein nichttoxisches Produkt, bei dessen Vorbereitung und Anwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Vor allem Augen, Haut und Atemwege sollten geschützt werden. Bei direktem Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Im Falle des Auftretens negativer Erscheinungen, sofort einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern schützen. Ein Datenblatt ist nur auf Anfrage erhältlich. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen Anwendung des Produkts, besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die allgemeinen Arbeitsschutzanordnungen außer Acht gelassen wurden.



Das Produkt trägt eine PZH Attest.

Hersteller

Franspol Sp. z o.o., Fabryczna 10 Straße, 62-510 Konin, Polen  
tel. +48 63 240 85 53; fax +48 63 240 85 17

Verpackung:  
Papiersäcke 20 | 10 kg

[www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl)