

Tynk Mozaikowy TMF

ZASTOSOWANIE

Tynk Mozaikowy służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy trwałą, odporną na działanie czynników atmosferycznych wierzchnią warstwę ściany. Masę można nakładać na powierzchniach cementowo-wapiennych, tynkach ciepłochronnych, na elementach betonowych i wszelkich podłożach mineralnych. Szczególnie zalecany jest w miejscach bezpośrednio narażonych na zabrudzenia, tj. cokoły budynków, gzymsy, lamperie klatek schodowych. Dodatek miki lub węgliku krzemu wraz z kruszywem barwionym nadaje wyjątkowy, dekoracyjny charakter powierzchni, co sprawia, iż tynk mozaikowy można stosować do wykonywania elementów ozdobnych na elewacjach oraz wewnątrz pomieszczeń. Nie zaleca się stosowania tynku na ścianach, które nie są dostatecznie wyschnięte, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. wykonanych ze świeżego betonu komórkowego).

WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej ze środkiem hydrofobizującym, domieszkami modyfikującymi i kruszywem barwionym. W przypadku kolorów SHINE dodatki miki lub węgliku krzemu. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, wysoką odpornością na uderzenia oraz szorowanie, a także łatwością wykonywania wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. Podłoża zanieczyszczone smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem pokryć środkiem biobójczym, oczyścić mechanicznie i ponownie pokryć środkiem biobójczym. Powierzchnie spękane i zarysowane naprawić zaprawą dostosowaną do rodzaju podłoża i odczekać do wyschnięcia. Tynkowane podłoża muszą być jednolicie suche na całej powierzchni. Tynki podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża należy zagruntować gruntem podtynkowym Fasalit K1. Chłonne tynki podkładowe gruntować dwukrotnie i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać dwa składniki Tynku Mozaikowego TMF, w zalecanych proporcjach: SKŁADNIK I – żywica 4,4 kg umieszczona w wiaderku oraz 4x SKŁADNIK II – kruszywo w woreczkach po 2,9 kg (kolory SHINE - po 2,4 kg) o odpowiednich oznakowaniach. Produkt należy mieszać mieszarką lub wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym (w przypadku kolorów SHINE można używać tylko wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym). Nie rozrzedzać wodą ani nie mieszać z innym materiałem. Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru.

SPOSÓB UŻYCIA:

Tynk Mozaikowy TMF należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą na grubość ziarna. Warstwę należy wygładzić tą samą pacą, tak aby równomiernie pokryć powierzchnię (bez pozostawiania dziur i prześwitów).



Tynk Mozaikowy TMF

Prace tynkarskie prowadzi się w sposób ciągły (metodą „mokre na mokre”), aby uniknąć widocznych połączeń i nierówności barwy. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku wynosi 12-48 godzin. Warunki pogodowe mogą ten czas znacznie wydłużyć. Czyszczenie narzędzi czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się, aby na jednej płaszczyźnie wykorzystać produkt z tej samej partii produkcyjnej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przewozić i przechowywać w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach, na paletach, w suchych warunkach, w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią, mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia SKŁADNIKA I i gotowego wyrobu wynosi 12 miesięcy, od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. SKŁADNIK II ważny bezterminowo.

GWARANCJE I UWAGI

Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

Dane techniczne:

Wydajność:

ziarno 1,0-1,6 mm 4,0-4,5 kg/m²;

ziarno 0,8-1,2 mm 2,5-3,0 kg/m²;

wersja SHINE 1,8-2,4 kg/m²

Kolory: 108 kompozycji według wzornika Franspol.

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C.

Wilgotność powietrza poniżej 80%.

OPAKOWANIA

16 kg:

4,4 kg SKŁADNIK I [ŻYWICA] + 4x2,9 kg SKŁADNIK II [KRUSZYWO]

14 kg wersja SHINE:

4,4 kg SKŁADNIK I [ŻYWICA] + 4x2,4 kg SKŁADNIK II [KRUSZYWO]

