

# REFLEX CERAMIC FARBA CERAMICZNA PLAMOODPORNĄ | MAT



**ZASTOSOWANIE** Farba Ceramiczna Reflex CERAMIC przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachłówki, drewno i materiały drewnopodobne.

**WŁAŚCIWOŚCI** Farba Ceramiczna Reflex CERAMIC to najwyższej jakości nowoczesna farba, tworząca powłokę odporną na plamy. Dzięki odpowiedniej mikrostrukturze powierzchni tworzącej ciągłą, nieporowatą matrycę plamy zarówno hydrofobowe jak i hydrofilowe nie wnikają do wnętrza powłoki. Zastosowanie odpowiednich wypełniaczy i spoiw zapobiega wytłuszczaniu się powłoki oraz zwiększa odporność farby na szorowanie na mokro. Dodatek krzemionki koloidalnej zapewnia także dobrą przyczepność do podłoża mineralnych i paroprzepuszczalność.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe i chłonne należy zagruntować Emulsją Gruntującą Frans Grunt FG-1, Royal Grunt Premium unikając zeszklenia, lub Gruntem Żelowym DROP STOP. Chłonność czystego i mocnego podłoża można wyrównać farbą podkładową Reflex Grunt. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia, a tynki gipsowe po min. 2 tygodniach.

**TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA** Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać, stosując wolnoobrotowe mieszadło (powierzchnia farby po otwarciu może być niejednorodna, co nie stanowi wady produktu). Farba Ceramiczna Reflex CERAMIC może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Przed nakładaniem drugiej warstwy należy odczekać 2 godziny. Prowadząc prace, należy pamiętać, aby ten sam element np. ścianę malować farbą z tej samej partii produkcyjnej oraz stosować jedną technikę malarską - nie należy wykonywać miejscowych i punktowych poprawek po wyschnięciu powierzchni, zalecane jest przemalowanie całej płaszczyzny. Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.

**OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA** W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.



**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO** Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl).

Opakowania:  
10 l

REFLEX  
**CERAMIC** FARBA CERAMICZNA  
PLAMOODPORNĄ | MAT



**USUWANIE ZABRUDZEŃ** Pełną odporność (na zmywanie, szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej. Wysezonowana powłoka Farby Ceramicznej Reflex CERAMIC nie absorbuje zabrudzeń takich jak ketchup, olej słonecznikowy, kredki, błoto, kawa, herbata, wino oraz tusz. Płynne zabrudzenia należy delikatnie osuszyć ręcznikiem papierowym. Plamy na powłoce usunąć wodą za pomocą miękkiej gąbki w czasie nie dłuższym niż 15 min, często płuczac gąbkę w czystej wodzie. Aby usunąć trudniejsze zabrudzenia można zastosować dodatek niewielkiej ilości detergentu.

**UWAGA** Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna co może znacznie obniżyć właściwości powłoki. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

**DANE TECHNICZNE** Metoda nakładania: pędzel, watek, natrysk. Czas schnięcia: 2h w zależności od temperatury i wilgotności podłoża. Liczba warstw: 1-2. Kolejna warstwa po min. 2 godzinach.

Odporność na szorowanie na mokro: Rodzaj I (wg PN-C-81914:2002), Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002). Stopień połysku: głęboki mat (współczynnik odbicia światła przy kącie 85° <5 wg PN-EN 13300:2002). Gęstość: ok. 1,30 g/cm<sup>3</sup>. Rozcieńczalnik: woda. Średnie zużycie: ok. 0,09 l/m<sup>2</sup> (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej). Wydajność: do 160 m<sup>2</sup> z 10l (przy jednej warstwie). Nadaje się do barwienia.

Pełne właściwości farba uzyskuje po 28 dniach od nałożenia powłoki.

Produkt Posiada Atest PZH



MOŻLIWOŚĆ  
**BARWIENIA**  
W MIESZALNIKU