

GŁADŹ SZPACHLOWA EXTRA GS-2

ZASTOSOWANIE

Gładź Szpachlowa Extra GS-2 jest wysokiej jakości wolnowiążącym materiałem przeznaczonym do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Może służyć do szpachlowania złączy płyt g/k, jako ostatnia warstwa. Nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Do nakładania ręcznego: pacą / wałkiem lub natryskowo: agregatem hydrodynamicznym.

WŁAŚCIWOŚCI

Gładź Szpachlowa Extra GS-2 jest gotową, suchą mieszanką na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniaczy i dodatków modyfikujących, które powodują, że po wymieszaniu z wodą powstaje łatwa w nakładaniu, plastyczna masa. Podczas wiązania nie poddaje się zjawisku kurczenia a po wyschnięciu bez trudu poddaje się szlifowaniu. Dużą zaletą jest biel produktu, która zmniejsza zużycie farby podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń oraz zagruntowane preparatem gruntującym (np. Emulsją gruntującą Frans Grunt FG-1 lub głęboko penetrującym Royal Grunt Premium), unikając zeszklenia podłoża. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie stosować na farby wapienne i kredowe.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Do przygotowania i nakładania należy używać czystych, niekorodujących narzędzi. Mieszanie z wodą wykonywać w plastikowym wiadrze, umyтым z resztek poprzednio przygotowanej masy. Przed zastosowaniem w agregacie masę należy najpierw rozrobić z wodą. Gładź Szpachlową Extra GS-2 należy powoli wsypać do czystej wody w odmierzonej proporcji- nakładanie pacą: ok. 0,4 litra wody na 1 kg proszku, nakładanie wałkiem lub agregatem: ok. 0,45 l wody/1 kg proszku. Dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie w celu uzyskania jednolitej konsystencji. Dodając proszek lub wodę można masę zagęścić lub rozrzedzić. Przed nakładaniem odczekać 15 minut i ponownie wymieszać. Po nałożeniu i wyschnięciu masy drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Podczas aplikacji i wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

CZAS WIĄZANIA

Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu 120 min. od momentu wymieszania.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi 9 miesięcy, od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Produkt posiada atest PZH
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2008
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0001/2013

GWARANCJE I UWAGI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie opakowania i powodu zakupu produktu. Gwarantujemy niezawodną jakość wyrobów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób, w określonych warunkach i sposobach prowadzonych prac. Gładź jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.



Opakowania:
20|10|5 kg

