

Feinputz der Sorte Extra GS-2

Anwendungsbereich Feinputz der Sorte Extra GS-2 ist ein langsam bindendes Baumaterial von hoher Qualität. Vorgesehen für Renovierungs-, Ausbesserungs- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Oberflächen von Wänden und Decken können damit geglättet und für einen Anstrich vorbereitet werden. Perfekt zum abschließenden Auffüllen von Schäden, Rillen und Rissen im Putz. Ebenfalls geeignet zum Spachteln von Betonflächen, Kalkzement- und Zementputz im Innenbereich. Nicht geeignet zur Anwendung auf Holz, Metall oder Kunststoff. Erfüllt die Endbearbeitungs-standards Q2, Q3 und Q4.

Eigenschaften Feinputz der Sorte Extra GS-2 ist eine Trockenmischung auf Basis ausgesuchter Komponenten natürlichen Ursprungs angereichert mit mineralischen Füllstoffen und Zusatzstoffen, die die Nutzeigenschaften des Mörtels verbessern sollen. Ein mit Hilfe dieses Produkts vorbereiteter Mörtel weist ein hohes Haftvermögen auf und lässt sich leicht auftragen. Nach dem Aushärten kann die Arbeitsfläche mühelos geglättet werden und bildet somit einen perfekten Untergrund für Anstrich oder Tapete. Das perfekte Weiß des Produkts hilft Farbe beim Anstrich der vorbereiteten Fläche einzusparen.

Vorbereitung des Untergrunds Der Untergrund sollte trocken, stabil und tragfähig sein – d.h. befreit von Staub, Farbresten und Verunreinigungen anderer Art. Vor dem Auftragen des Feinputzes ist der Untergrund mit einem Grundiermittel zu versiegeln (z.B. Frans Grunt oder Royal Grunt Premium). Korrosions-gefährdete Stahlelemente jeglicher Art müssen vor Kontakt mit der Mörtelmasse geschützt werden.

Vorbereitung und Anwendung des Produkts Der trockene Feinputz wird langsam in ein Gefäß mit einer exakt abgemessenen Wassermenge geschüttet (Verhältnis: 0,4 l Wasser auf 1 kg Feinputz) und bis zur Erlangung einer einheitlichen Masse gemischt. Das Anrühren kann mechanisch, mit Hilfe eines elektrischen Rührgeräts, oder von Hand erfolgen. Die Masse ist nach 15 Min. und nach abermaligem Rühren bereit zur Anwendung. Feinputz der bereits begonnen hat zu binden, kann kein zweites Mal mit Wasser angerührt werden, weil er die Bindezeit weiterer Untergrundschichten verkürzen könnte. Die Feinputzmasse ist gleichmäßig mit Hilfe einer Glättkelle aus Edelstahl aufzutragen. Dabei sollte die Kelle möglichst fest zum Untergrund angedrückt werden.



Verpackung:
Papiersäcke 20 | 10 | 5 kg

www.franspol.com.pl

Feinputz der Sorte Extra GS-2

Nachdem die Masse getrocknet ist, können kleine Unebenheiten mit Schleifpapier oder Schleifnetz ausgebessert werden. Direkte Sonneneinstrahlung und Durchzug ist während des Trocknungsprozesses zu vermeiden. Zudem sollte für eine entsprechende Lüftung des Raums gesorgt werden, in dem die Arbeiten stattfinden. Eine nach diesen Empfehlungen vorbereitete Masse sollte innerhalb 80 Minuten verbraucht werden. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Mörtel zu binden.

Lagerung und Transport Feinputz der Sorte Extra GS-2 sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und gelagert werden – palettenweise und in trockener Umgebung. Kontakt mit Nässe vermeiden. Die Außerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Das Produkt ist 9 Monate haltbar (das Produktionsdatum ist auf der Verpackung zu finden).

Warnung Feinputz der Sorte Extra GS-2 ist ein nichttoxisches Produkt, bei dessen Vorbereitung und Anwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Vor allem Augen, Haut und Atemwege sollten geschützt werden. Bei direktem Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Im Falle des Auftretens negativer Erscheinungen, sofort einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern schützen. Ein Datenblatt ist nur auf Anfrage erhältlich. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen Anwendung des Produkts, besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die allgemeinen Arbeitsschutzanordnungen außer Acht gelassen wurden. Sicherheits- und technisches Datenblatt auf der Website verfügbar www.franspol.com.pl.



Das Produkt trägt eine PZH Attest.

Hersteller
Franspol Sp. z o.o., Fabryczna 10 Straße, 62-510 Konin, Polen
tel. +48 63 240 85 53; fax +48 63 240 85 17

Verpackung:
Papiersäcke 20 | 10 | 5 kg

www.franspol.com.pl