

Polymer-Spachtelmasse GS-4

ANWENDUNG Die Polymer-Spachtelmasse GS-4 ist ein flexibles, langsam bindendes Material für Renovierungs-, Ausbau- und Dekorationsarbeiten, das insbesondere die perfekte Glättung von Wänden und Decken vor dem Anstrich ermöglicht. Es kann zum Spachteln von Gipskartonfugen als Abschlusschicht verwendet werden. Für die Verwendung in Innenräumen. Hervorragend geeignet für den manuellen Auftrag: Spachtel/Rolle oder Sprühauftrag: Hydraulikaggregat. Erfüllt die Endbearbeitungs-standards Q2, Q3 und Q4.

EIGENSCHAFTEN Die Spachtelmasse GS-4 ist eine Trockenmischung auf der Basis ausgewählter natürlicher Komponenten, mineralischer Füllstoffe und Komponenten zur Verbesserung der technischen und Gebrauchseigenschaften. Der vorbereitete Mörtel haftet sehr gut und lässt sich leicht auf dem Untergrund verteilen. Nach dem Trocknen ist es leicht zu schleifen. Der Weißgrad des Produkts verringert den Farbverbrauch beim Streichen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG Der Untergrund sollte trocken, tragfähig, stabil und frei von Staub, Farbe und anderem Schmutz sein. Saugfähige Untergründe mit einem Primer (z. B. Grundieremulsion Frans Grund FG-1, Royal Grund Premium oder Gelgrundierung Drop Stop) grundieren, um Verglasungen zu vermeiden. Die Stahlteile, die mit Mörtel in Berührung kommen, sind vor Korrosion zu schützen.

AUFBEREITUNGS- UND APPLIKATIONSTECHNIK Zur Vorbereitung und Anwendung sind saubere Werkzeuge aus rostfreiem Stahl zu verwenden. In einem sauberen Eimer mit sauberem Wasser mischen. Gießen Sie das Pulver langsam in das Wasser, in einem Verhältnis von ca.: 0,3÷1 (Spachtelauftrag: 0,30 l Wasser für 1 kg Pulver, Applikation mit Rolle oder Aggregat: ca. 0,32 l Wasser). Mischen Sie die Zutaten kräftig (manuell oder maschinell). 15 Minuten warten und erneut umrühren. Eine Schicht von 2 mm sollte nicht überschritten werden. Nach der Trocknung sind kleine Unebenheiten mit Schleifpapier oder einem Schleifgitter zu beseitigen. Die gemäß der obigen Beschreibung hergestellte Masse sollte innerhalb von 12 Stunden nach dem Mischen mit Wasser verwendet werden. Es ist möglich, die vorbehandelte Mischung sogar bis zu 24 Stunden nach dem Mischen zu verwenden, vorausgesetzt, der Eimer mit dem Mörtel ist fest verschlossen und die Temperatur liegt zwischen +5°C und +20°C.



Verpackung:
Papiersäcke 20 kg

Polymer-Spachtelmasse GS-4

LAGERUNG UND TRANSPORT Das Produkt in dicht verschlossenen Säcken auf Paletten trocken transportieren und lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Empfehlungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 9 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

GARANTIEN UND ERWÄGUNGEN Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen einer Verwendung des Produkts im Widerspruch zu den oben genannten Richtlinien, Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Wir garantieren eine zuverlässige Qualität unserer Produkte. Unsere Anwendungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie sind jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen unter bestimmten, von uns nicht beeinflussbaren Einsatzbedingungen und Arbeitsweisen. Die Polymer-Spachtelmasse GS-4 ist während der Anwendung und des Gebrauchs ungiftig, dennoch müssen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Schützen Sie Ihre Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Bei direktem Kontakt mit viel Wasser ausspülen. Bei Auftreten negativer Symptome wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Das Produkt trägt eine PZH Attest.

Hersteller

Franspol Sp. z o.o., Fabryczna 10 Straße, 62-510 Konin, Polen
tel. +48 63 240 85 53; fax +48 63 240 85 17



Verpackung:
Papiersäcke 20 kg

www.franspol.com.pl