

# Klej Gipsowy Montażowy GK-1

## ZASTOSOWANIE

Klej Montażowy Gipsowy jest suchą mieszanką gipsową gotową do użycia bezpośrednio po zarobieniu wodą. Stosuje się go do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

## WŁAŚCIWOŚCI

Klej Montażowy Gipsowy jest wysokiej jakości materiałem sypkim, daje się łatwo mieszać przez co uzyskujemy konsystencję pasty gotowej do użycia, którą należy zużyć w ciągu ok. 0,5 godziny. Po rozpoczęciu twardnienia następuje szybki proces wiązania.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i mocne. Należy je oczyścić z zabrudzeń i tłuszczu (olej, fabra emulsyjna) oraz luźnego tynku i resztek farb. Podłoże bardzo chłonne jak i słabo chłonne (gładki beton) należy gruntować odpowiednimi środkami. Przy słabej izolacji cieplnej ścian mogą tworzyć się mostki cieplne widoczne na płytach.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Do przygotowania i nakładania należy używać czystych narzędzi. Klej należy wsypywać do czystej wody w proporcjach 1:0,4 (na 1 kg proszku - 0,4 litra wody) i wymieszać mieszadłem elektrycznym o odpowiednich obrotach lub ręcznie aż do uzyskania masy o konsystencji pasty. Nie należy urabiać więcej kleju niż można go zużyć w ciągu 0,5 godziny. Przyklejanie i wyrównywanie płyt powinno nastąpić najpóźniej po 10-15 minutach od nałożenia masy. Minimalna grubość nałożonej masy powinna wynosić ok. 1,5-2,0 cm. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu. Przyklejając płyty gipsowo-kartonowe zaprawę należy nakładać najpierw na powierzchnię płyt, a dopiero potem dociskać do podłoża. Porcje zaprawy należy nakładać w odstępach co 30 cm po około 0,5 l każda. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Klej Montażowy Gipsowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi **9 miesięcy** od daty produkcji umieszczonej na worku, w przypadku magazynowania w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach w suchych pomieszczeniach lub **6 miesięcy** w przypadku magazynowania w przestrzeniach otwartych.

## GWARANCJE I UWAGI

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Klej Gipsowy Montażowy GK-1 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

