

Tynk Gipsowy Ręczny RT-1

ZASTOSOWANIE

Tynk Gipsowy Ręczny RT-1 przeznaczony jest do wykonywania jednowarstwowych wewnętrznych wypraw tynkarskich nakładanych sposobem ręcznym, jak również do wyrównywania i wypełniania ubytków w ścianach i tynkach. Tynk można wykonywać w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70% na podłożu z elementów ceramicznych i gipsowych, z cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk Gipsowy Ręczny RT-1 jest suchą mieszanką, produkowaną na bazie gipsu i wypełniaczy mineralnych. Zawiera komponenty powodujące, że mieszanka ma wydłużony czas wiązania, jest łatwa w obróbce i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Po zarobieniu z wodą daje plastyczną, łatwo urabialną masę tynkarską o wysokiej wydajności tynkowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć wszelkie nierówności i wybrzuszenia, uzupełnić i wyrównać ubytki, oczyścić z brudu, kurzu, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń. Podłoże betonowe zagruntować specjalnym preparatem gruntującym np. Beton Grunt, zwiększającym przyczepność, pozostałe podłoże zagruntować preparatem zmniejszającym i wyrównującym chłonność. Wszystkie odsłonięte części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Do wykonania tynków z Tynku Gipsowego Ręcznego RT-1 należy stosować typowe narzędzia tynkarskie, stosowane do tego rodzaju robót, wykonane z materiałów niekorodujących. Zaprawę tynkarską należy przygotować bezpośrednio przed jej zastosowaniem, poprzez mechaniczne wymieszanie mieszałem suchej mieszanki z wodą zarobową, dozowaną w ilości potrzebnej do uzyskania wymaganej konsystencji. Wykonanie tynków powinno odbywać się w następujący sposób:

- narzucić zaprawę na podłoże,
- zgrubnie ściągnąć i wyrównać narzuconą zaprawę za pomocą łat tynkarskich,
- wstępnie wyrównać powierzchnię za pomocą struga kątownego i pac cykliniarkę,
- zrosić powierzchnię tynku (po wstępnym stwardnieniu) wodą,
- zatrzeć zroszoną powierzchnię zacieraczką z gąbką,
- wyrównanie i gładzenie końcowe powierzchni tynku przeprowadzić za pomocą pac elastycznych blichówek.

Świeży tynk w czasie dojrzewania nie wymaga specjalnej pielęgnacji, zaleca się w ciągu 24h chronić przed przeciągami i intensywnym suszeniem. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk Gipsowy Ręczny RT-1 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI

Tynk Gipsowy Ręczny RT-1 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

