ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1 BIAŁA

ZASTOSOWANIE Zaprawę cienkowarstwową ZC-1 stosuje się do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI Zaprawa cienkowarstwowa ZC-1 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką klejową na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokiej jakości białego cementu i dodatków, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed rozpoczęciem prac murarskich należy oczyścić bloczki z resztek produkcyjnych i kurzu. Luźne fragmenty bloczka mogą osłabić wiązanie muru. Elementy murowane nie mogą być mokre ani zmrożone.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Zawartość worka wsypać do odmierzonej czystej wody w ilości ok. 5,5 l na 25 kg proszku. Wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. **Po ok. 5 min. ponownie zamieszać**. Tak przygotowana masa jest zdatna do użycia przez ok. 4 h. Przygotowana zaprawa nie powinna być ponownie mieszana z wodą i/lub suchą mieszanką w celu zmiany konsystencji lub czasu wiązania.
Zaprawę nanosić za pomocą pacy zębatej lub specjalnego dozownika na odpowiednią grubość muru, zwracając uwagę na równomierne rozłożenie. Grubość spoin nie powinna przekraczać od 1 do maks. 3 mm. Ewentualną korektę wykonać za pomocą gumowego młotka. Temperatura w trakcie prac jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Uwaga: w wersji zimowej (patrz nadruk na boku opakowania) temperatura stosowania powinna wynosić powyżej 0°C a temp. otoczenia po zakończeniu prac w ciągu 8 h nie może spaść poniżej -10°C, ani przekraczać +25°C.

ZUŻYCIE Średnio zużywa się 0,8 kg zaprawy na 1 m² na każdy 1 mm grubości warstwy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT W nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach i suchym pomieszczeniu okres składowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia,

Opakowania:
25 kg

ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1 BIAŁA

co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Warunkiem utrzymania gwarancji jest stosowanie rozwiązań systemowych Franspol. Produkt drażniący. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. Nie wdychać pyłu. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Proporcje składników w zaprawie: ok. 5,5 l wody na 25 kg zaprawy.
Temp. podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C (wersja zimowa: sprawdź opis powyżej).
Czas zużycia zaprawy - 4 godziny (przy temp. +20°C).
Wytrzymałość na ściskanie: M 10.

GR. WARSTWY
1-3 mm

CZAS ZUŻYCIA
4 h

APLIKACJA
RĘCZNIE

WYDAJNOŚĆ
0,8-2,4 kg/m²

PROPORCJE
0,22 L / 1 kg

TEMPERATURA STOSOWANIA

WERSJA LETNIA
od +5°C do +25°C

WERSJA ZIMOWA
od 0°C do +25°C
po pracy ≥ -10°C, min. 8 h