

Zaprawa Cienkowarstwowa ZC-2 szara

ZASTOSOWANIE

Zaprawę cienkowarstwową ZC-2 szarą stosuje się do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa cienkowarstwowa ZC-2 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką klejową na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokiej jakości cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy oczyścić bloczki z resztek produkcyjnych i kurzu. Luźne fragmenty bloczka mogą osłabić wiązanie muru. Elementy murowane nie mogą być mokre ani zmrożone.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wsypać do odmierzonej czystej wody w ilości 5,5-6,0l. Wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po ok. 5 min. ponownie zamieszać. Tak umieszana masa jest zdatna do użycia przez ok. 4h. W przypadku częściowego związania masy można rozrobić ponownie mieszając bez dolewania wody, przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z wodą i suchą mieszanką w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nanosić za pomocą specjalnego dozownika na odpowiednią grubość muru lub pacy zębatej. Nanosząc zaprawę trzeba zwrócić uwagę na jej równomierne rozłożenie. Grubość spoin nie powinna przekraczać 3 mm. Ewentualną korektę bloczka wykonać za pomocą gumowego młotka. Temperatura podłoża i otoczenia podczas prac nie powinna być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

W nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach i suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

Czas zużycia zaprawy [h]	Czas otwarty pracy [min]	Czas korygowania klejenia [min]	Grubość warstwy [mm]	Zużycie kg/m ² przy 1mm grubości
4	-	-	1-3	0,8

Proporcje składników w zaprawie: ok 5,5-6,0 l wody na 25 kg zaprawy

Czas zużycia zaprawy- 4 godziny (przy temp. +20°C)

Przyczepność do betonu po 28 dniach $\geq 0,5$ MPa

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Wytrzymałość na ściskanie M5

Wyrób spełnia wymagania 998:2-2016

Wyrób posiada atest PZH

Deklaracja Właściwości Użytkowych WE: Nr0020/2013

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25kg

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Produkt drażniący. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. Nie wdychać pyłu. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl

Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

62-510 Konin

tel. 63/ 240 85 53

fax 63/ 240 85 17

www.franspol.com.pl



Zaprawa Cienkowarstwowa ZC-2 szara