

Fliesenkleber F-75 C1TE

ANWENDUNG FLIESENKLEBER F-75: für Keramikfliesen (Fliesenbelag, Terrakotta, Klinker, Gres-Bodenfliesen, Porzellanmosaik). Empfohlen für Fußboden- oder Wandheizungen. Untergrund: typische mineralische Bauuntergründe, auch Fliese auf Fliese. Für den Innen- und Außenbereich; Schichtdicke 2-8 mm.

EIGENSCHAFTEN Der KLEBER zeichnet sich durch seine Elastizität und Dehnbarkeit aus und ist resistent gegen Verformungen, die während der Lebensdauer in der folgenden Schichtung auftreten: Substrat-Klebemörtel-Fliesen auftreten (z.B. an Gebäudefassaden, Terrassen, Fußboden- und Wandheizungen). Frost- und wasserfest. Fliesen können "von oben" geklebt werden - begrenztes Abfließen. Die Anwendungsbedingungen wurden für Standardfliesen getestet, die auf einem gut vorbereiteten Untergrund bei einer Temperatur von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55 % verlegt wurden, was die optimalen Bedingungen für die Produktleistung darstellt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG Der Untergrund sollte trocken, eben und tragfähig sein. Instabile Putze und Beschichtungen sollten entfernt werden. Unebenheiten sind z. B. mit

einem zementhaltigen Ausgleichsmörtel auszugleichen. Die übermäßige Saugfähigkeit des Untergrunds wird z. B. mit Frans Grunt Grundieremulsion FG-1, tief eindringendem Royal Grunt Premium (zur Vermeidung von Verglasungen) oder Drop Stop Gel Primer reduziert.

MÖRTELVORBEREITUNG Den Mörtel in ein Gefäß mit einer abgemessenen Menge Wasser gießen (im Verhältnis 0,27-0,29 Liter Wasser pro 1 kg Pulver) und gründlich mischen. Nach 5 Minuten erneut rühren. Innerhalb von ca. 4 Stunden verarbeiten.

GEBRAUCHSANWEISUNG KLEBER Den vorbereiteten Kleber mit einem glatten Stahlspachtel auf den Untergrund auftragen und mit einem gezahnten Spachtel verteilen. Die Fliese anbringen und fest auf den Untergrund drücken. Die Klebefläche sollte mindestens 75 % der Fliesenoberfläche, des Untergrunds und 100 %



Verpackung:
25 kg

www.franspol.com.pl

Fliesenkleber F-75 C1TE

der Außenseite betragen. Korrigieren der Fliese: ca. 10 Minuten. Betreten des Bodens / Ausfugen 24 Stunden nach Abschluss der Verklebung. Gebrauchsfestigkeit: nach 3 Tagen. Die Fliesen dürfen vor dem Verkleben nicht eingeweicht werden! Ausfugen frühestens nach 24 Stunden. Diese Informationen sind eine grundlegende Richtlinie und entbinden Sie nicht von der Verpflichtung, die Arbeiten nach den Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften auszuführen.

VERBRAUCH Durchschnittlich 1,5 kg Mörtel pro 1 m², für jeweils 1 mm Schichtdicke.

LAGERUNG UND TRANSPORT in dicht verschlossenen Säcken, auf Paletten, trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab dem Herstellungsdatum.

GARANTIEN | HINWEISE Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Verwendung des Produkts entgegen seiner Bestimmung oder den Anweisungen auf der Verpackung. Bei einer Reklamation ist es erforderlich, die Verpackung und den Kaufbeleg des Produkts aufzubewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt und vollständige technische Informationen im Produktdatenblatt - unter www.franspol.com.pl. Das Produkt trägt eine PZH Attest.