

Fliesenkleber F-300 C2TE S1

ANWENDUNG Fliesenkleber F-300 für alle Arten von Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich (Terrassen, Balkone, Fassaden, Schwimmbäder, etc.). Für Glasmosaik- und Mittelmosaikfliesen, Steinzeug- und Fayencefliesen, Platten mit profilierter Rückseite usw. auf allen im Bauwesen vorkommenden Untergründen mit erhöhter statischer Belastung, wie z. B. Heizestrichen (Fußbodenheizung) und sandgestrahlten Asphaltestrichen, Zement- und Kalkputz, Gipskartonplatten, alten Fliesen, Terrazzo usw. sowie festhaftenden Farbanstrichen. Für den Innen- und Außenbereich; Schichtdicke 2-10 mm.

EIGENSCHAFTEN Fliesenkleber der Klasse C2TE S1 F-300 ist ein verformbarer Mörtel mit hohem Zellulosefaseranteil. Ergibt einen leicht zu verarbeitenden, flexiblen Klebemörtel mit erhöhter Haftfähigkeit. Frost- und wasserfest. Fliesen können "von oben" geklebt werden - begrenztes Abfließen. Die Anwendungsbedingungen wurden für Standardfliesen getestet, die auf einem gut vorbereiteten Untergrund bei einer Temperatur von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55 % verlegt wurden, was die optimalen Bedingungen für die Produktleistung darstellt.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG Der Untergrund sollte trocken, eben und tragfähig sein. Instabile Putze und Beschichtungen sollten entfernt werden. Unebenheiten sind z. B. mit einem zementhaltigen Ausgleichsmörtel auszugleichen. Die übermäßige Saugfähigkeit des Untergrunds wird z. B. mit Frans Grunt Grundieremulsion FG-1, tief eindringendem Royal Grunt Premium (zur Vermeidung von Verglasungen) oder Drop Stop Gel Primer reduziert.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG Der Untergrund sollte trocken, eben und tragfähig sein. Instabile Putze und Beschichtungen sollten entfernt werden. Die übermäßige Saugfähigkeit des Untergrunds wird z. B. mit Frans Grunt Grundieremulsion FG-1, tief eindringendem Royal Grunt Premium (zur Vermeidung von Verglasungen) oder Drop Stop Gel Primer reduziert.

Verpackung:
25 kg

www.franspol.com.pl

Fliesenkleber **F-300** c2TE S1

MÖRTELVORBEREITUNG Den Mörtel in ein Gefäß mit einer abgemessenen Menge Wasser gießen (im Verhältnis 0,23-0,25 Liter Wasser pro 1 kg Pulver) und gründlich mischen. Nach 5 Minuten erneut rühren. Innerhalb von ca. 4 Stunden verarbeiten.

GEBRAUCHSANWEISUNG Den vorbereiteten Kleber mit einem glatten Stahlspachtel auf den Untergrund auftragen und mit einem gezahnten Spachtel verteilen. Die Fliese anbringen und fest auf den Untergrund drücken. Die Klebefläche sollte mindestens 75 % der Fliesenoberfläche, des Untergrunds und 100 % der Außenseite betragen. Korrigieren der Fliese: ca. 10 Minuten. Betreten des Bodens / Ausfugen 24 Stunden nach Abschluss der Verklebung. Gebrauchsfestigkeit: nach 3 Tagen. Die Fliesen dürfen vor dem Verkleben nicht eingeweicht werden! Ausfugen frühestens nach 24 Stunden. Diese Informationen sind eine grundlegende Richtlinie und entbinden Sie nicht von der Verpflichtung, die Arbeiten nach den Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften auszuführen.

VERBRAUCH Durchschnittlich 1,5 kg Mörtel pro 1 m², für jeweils 1 mm Schichtdicke.

LAGERUNG UND TRANSPORT in dicht verschlossenen Säcken, auf Paletten, trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab dem Herstellungsdatum.

GARANTIEN I HINWEISE Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Verwendung des Produkts entgegen seiner Bestimmung oder den Anweisungen auf der Verpackung. Bei einer Reklamation ist es erforderlich, die Verpackung und den Kaufbeleg des Produkts aufzubewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt und vollständige technische Informationen im Produktdatenblatt - unter www.franspol.com.pl. Das Produkt trägt eine PZH Attest.