

Lateksowa farba wew. Reflex Extra

WŁAŚCIWOŚCI

REFLEX EXTRA WEWNĘTRZNA to najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na mycie na mokro i szorowanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu Farba daje trwałą śnieżnobiałą, nieżółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Farba posiada najwyższą odporność na mycie i szorowanie.

ZASTOSOWANIE

LATEKSOWA Farba Wewnętrzna REFLEX EXTRA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki, drewno i materiały drewnopodobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoże słabe, zapyłone i chłonne należy zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ ROYAL GRUNT / FRANS GRUNT (unikając zeszklenia podłoża). Chłonność czystego i mocnego podłoża można wyrównać farbą rozcieńczoną 10% dodatkiem wody pitnej lub farbą podkładową REFLEX GRUNT. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia a tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże w intensywnych kolorach oraz plamy z zanieczyszczeń wodnych lub nikotyny pomalować farbą przeznaczoną do zamalowywania plam.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać stosując wolnoobrotowe mieszadło. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby drugą warstwę farby nałożyć po 2 godzinach. LATEKSOWA Farba REFLEX EXTRA WEWNĘTRZNA może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

GWARANCJE I UWAGI:

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Farba Reflex Extra wewnętrzna jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. S2. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE

Produkt posiada atest PZH

Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010);

Odporność na szorowanie na mokro: Rodzaj I (wg PN-C-81914:2002), Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

Krycie: Klasa II | Klasyfikacja połysku: połysk satynowy (wg PN-EN 13300:2002), mat (wg PN-C-81914:2002)

Gęstość: ok. 1,54 g/cm³ | Rozcieńczalnik: woda | Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej) | Temperatura stosowania / wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 %

Ilość warstw: 1-2 | Kolejna warstwa: po 2 godzinach

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk

Pełna odporność na (zmywanie, szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej



Dostępne opakowania: 5, 10 l