

REFLEX FASADA FARBA AKRYLOWA ZEWNĘTRZNA | MAT

WŁAŚCIWOŚCI Farba Akrylowa Biała REFLEX FASADA jest farbą specjalnego przeznaczenia do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych składająca się z najwyższej jakości wypełniaczy i specjalnie dobranych środków modyfikujących. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, wysoką odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Farba odporna jest na działanie czynników atmosferycznych takich jak promieniowanie słoneczne, temperatura, woda. Zastosowane wypełniacze powodują zwiększoną odporność powłoki na mikroorganizmy. Ewentualne naloty i zabrudzenia elewacji można czyścić: niewielkie- używając zimnej wody pod niewielkim ciśnieniem (do 5 atmosfer, z odległości około 70 cm), większe- wykorzystując letnią (40-50°C) wodę, detergenty (zgodnie z instrukcją producenta detergentu) i szczotki. Bardziej brudną elewację myć wodą pod wysokim ciśnieniem (100-120 atmosfer z odległości około 70 cm)- dotyczy malowanego tynku akrylowego. Malowany tynk mineralny czyścić czystą wodą pod niewielkim ciśnieniem (do 5 atmosfer i około 70 cm).

ZASTOSOWANIE Farba Akrylowa Biała REFLEX FASADA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków. Może być także wykorzystana do zastosowań wewnętrznych. Farbę można stosować nawierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, tapety oraz drewno (po impregnacji) oraz materiały drewnopodobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu i brudu oraz tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe i chłonne należy zagruntować Royal za pomocą: ROYAL GRUNT Premium, EMULSJI GRUNTUJĄCEJ FRANS GRUNT FG-1 (unikać zeszklenia podłoża), Gruntu Żelowego DROP STOP lub farbą rozcieńczoną 10% dodatkiem wody pitnej. Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). W zależności od chłonności podłoża i jego struktury oraz warunków "wysychania powłoki" (temperatura, wilgotność) efekt może odbiegać od wymalowania wykonanego wcześniej w innych warunkach. Prowadząc prace należy pamiętać, że elewacje malujemy z tej samej partii farby i kończymy prace na naturalnych krawędziach: brzeg budynku, łączenie ścian, zatamowanie powierzchni w celu uniknięcia przebarwień.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać stosując wolnoobrotowe mieszadło. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby drugą warstwę farby nałożyć po 2 godzinach. Farba Akrylowa Biała REFLEX FASADA może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, watek, natrysk). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C, pamiętając, że



Opakowania:
10 l

REFLEX
FASADA **FARBA AKRYLOWA**
ZEWNĘTRZNA | MAT

elewację malujemy z tej samej partii, nie przerywając w połowie ściany a narzędzia do pracy muszą być zawsze czyste. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć czystą wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 m-cy. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

GWARANCJE I UWAGI Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Farba Akrylowa Biała REFLEX FASADA jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/c/FW): 40 g/l (2010); Krycie: Klasa II | Odporność na szorowanie na mokro: > 2000 cykli (wg PN-C-81913:1998); Rodzaj I (wg PN-C-81914:2002). Klasyfikacja potysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg PN-C-81914:2002). Gęstość: ok. 1,54 g/cm³ | Rozcieńczalnik: woda | Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej), ok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni pokrytej tynkiem strukturalnym) | Temperatura stosowania / wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 % Kolor: biały | Ilość warstw: 1-2 | Kolejna warstwa: po 2 godzinach. Sposób nanoszenia: pędzel, watek, natrysk.

Pełną odporność (na zmywanie, szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej.

Produkt posiada atest PZH