

REFLEX CERAMIC die Keramikfarbe

ANWENDUNG

Die Keramikfarbe Reflex CERAMIC ist für dekorative und schützende Anstriche von Wänden und Decken in Innenräumen bestimmt. Die Farbe kann auf Zement- und Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton, Ziegel, Spachtelmasse, Holz und holzähnlichen Materialien verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

Die Keramikfarbe Reflex CERAMIC ist eine moderne Farbe von höchster Qualität, die eine schmutzabweisende Beschichtung bildet. Dank der geeigneten Oberflächenmikrostruktur, die eine durchgängige, nicht poröse Matrix bildet, dringen sowohl hydrophobe als auch hydrophile Flecken nicht in die Beschichtung ein. Die Verwendung geeigneter Füllstoffe und Bindemittel verhindert, dass die Beschichtung glänzt, und erhöht die Beständigkeit der Farbe gegen nasses Schrubben. Der Zusatz von kolloidalem Siliziumdioxid sorgt außerdem für eine gute Haftung auf mineralischen Untergründen und Dampfdurchlässigkeit.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, von Staub, Schmutz und alter Farbe befreit und frei von Fettflecken sein. Beseitigung von Unebenheiten und Rissen. Schwache und saugfähige Untergründe sollten mit Royal Grund Premium oder Frans Grund FG-1 grundiert werden (Verglasung vermeiden). Die Saugfähigkeit eines sauberen und festen Untergrundes kann mit Reflex Primer ausgeglichen werden. Frischer Kalkzementputz sollte 4 Wochen nach dem Auftragen gestrichen werden, Gipsputz nach mindestens 2 Wochen.

AUFBEREITUNGS- UND APPLIKATIONSTECHNIK

Die Farbe sollte vor der Applikation immer gründlich mit einem langsamen Mixer gemischt werden (die Oberfläche der Farbe kann nach dem Öffnen ungleichmäßig sein, was kein Produktfehler ist). Die Keramikfarbe Reflex CERAMIC kann mit allen Arten von Malerwerkzeugen (Pinsel, Rolle, Spray) aufgetragen werden. Warten Sie 2 Stunden, bevor Sie eine zweite Schicht auftragen. Bei der Ausführung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass ein und dasselbe Element, z. B. eine Wand, mit einer Farbe aus derselben Produktionscharge gestrichen wird und dass nur eine Anstrichtechnik verwendet wird - es sollten keine lokalen und punktuellen Korrekturen nach dem Trocknen der Oberfläche vorgenommen werden, sondern es wird empfohlen, die gesamte Fläche neu zu streichen. Die Anstricharbeiten sollten bei Temperaturen zwischen +10°C und +25°C durchgeführt werden. Waschen Sie die Werkzeuge nach dem Anstreichen mit Wasser ab.



REFLEX CERAMIC die Keramikfarbe

HALTBARKEITSDAUER

In unbeschädigter Originalverpackung beträgt die Lagerzeit bis zu 24 Monate. Vor Frost, Sonne und hohen Temperaturen schützen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Nach Abschluss der Arbeiten die Räume lüften, bis der charakteristische Geruch verschwunden ist. Vermeiden Sie die Kontamination von Haut und Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt verfügbar unter www.franspol.com.pl

BESEITIGUNG VON SCHMUTZ

Die volle Beständigkeit (Wasch- und Scheuerbeständigkeit) der Farbschicht wird nach 28 Tagen nach dem Auftragen der letzten Schicht erreicht. Die gebundene Schicht der Keramikfarbe Reflex CERAMIC absorbiert keinen Schmutz wie Ketchup, Sonnenblumenöl, Buntstifte, Schlamm, Kaffee, Tee, Wein oder Tinte.

Flüssiger Schmutz sollte vorsichtig mit einem Papiertuch abgetrocknet werden. Entfernen Sie Flecken auf der Beschichtung mit Wasser und einem weichen Schwamm innerhalb von höchstens 15 Minuten und spülen Sie den Schwamm häufig mit klarem Wasser aus. Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, kann eine kleine Menge Reinigungsmittel hinzugefügt werden.

TECHNISCHE DATEN

Streichapplikation: Pinsel, Rolle, Spray

Trocknungszeit: 2h je nach Temperatur und Feuchtigkeit des Untergrunds.

Anzahl der Schichten: 1-2. Auftragen einer weiteren Schicht nach mind. 2 Stunden.

Geeignet zum Färben.

Widerstandsfähig gegen nasses Schrubben: Typ I (nach PN-C-81914:2002), Klasse 1 (nach PN-EN 13300) | Glanzgrad: tief-matt (Lichtreflexionsfaktor bei einem Winkel von 85° < 5 gemäß PN-EN 13300) | Dichte: ca. 1,30 g/cm³ | Verdünner: Wasser.

Durchschnittlicher Verbrauch: ca. 0,09 l/m² (bei zwei Anstrichen auf einer glatten Oberfläche).

Das Produkt besitzt das PZH Attest.

Der maximale Grenzwert für den VOC-Gehalt für die Keramikfarbe Reflex CERAMIC (Kat. A/a/FW): 30g/l. Der maximale VOC-Gehalt im Produkt beträgt 3 g/l.