GOTOWA **LEKKA** MASA SZPACHLOWA

PROLITE

KAŻDA WARSTWA LEKKO i PRZYJEMNIE NAWET do 8 mm

LŻEJSZA NIŻ TYPOWE GŁADZIE do 40%

LEKKA | WYDAJNA
12 kg jak **17** kg
18 kg jak **25** kg

ZASTOSOWANIE Gotowa Lekka Masa Szpachlowa ProLite to najwyższej jakości, gotowa do użycia gładź przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Sprawdza się doskonale podczas ostatecznego wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach. Przeznaczona do spoinowania płyt g/k z użyciem taśmy zbrojącej oraz do całopowierzchniowego szpachlowania. Można ją używać na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych, płytach g-k wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu zarówno pacą, wałkiem, spoinerem jak i za pomocą agregatu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI Gotowa Lekka Masa Szpachlowa ProLite spełnia wymagania technicznego wykonania i odbioru robót w zakresie Q1, Q2, Q3, Q4. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
• gotowa do użycia, • idealna do natrysku, • optymalny czas obróbki, • łatwość aplikacji i szlifowania, • optymalna twardość, • gładka i trwała powierzchnia, • nie pęka po wyschnięciu • wysoka przyczepność, • aplikacja wałkiem, • do spoinowania płyt g/k z użyciem taśmy zbrojącej, • do wklejania metalowo-papierowych profili narożnikowych, • do całopowierzchniowego, cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni, • ciężar do 40 % mniejszy w porównaniu do standardowych mas szpachlowych, • mały skurcz dzięki specjalnej formule, • wygodna do nakładania i rozprowadzania, • tworzy idealne podłoże do dalszych prac wykończeniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Konieczność gruntowania uzależniona jest od rodzaju, jakości i chłonności podłoża, które należy ocenić przed przystąpieniem do szpachlowania zgodnie z informacjami zawartymi w Tabeli 1 na stronie 2 Karty Technicznej. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Gotowa Lekka Masa Szpachlowa ProLite jest gotowa do aplikacji ręcznej do wykonywania spoin z użyciem taśmy oraz do szpachlowania powierzchni. Prace prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10°C i wilgotności powietrza do 70%. Na przygotowane podłoże masę należy nanosić przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej. Szczeliny i ubytki nie mogą być szersze niż 5 mm. W razie większych szczelin lub nieoryginalnych łączeń płyt g/k wypełnić wstępnie Szpachlą Gipsową Bez Taśmy SPECJAL GS-6 lub gotową F-12. Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Szczeliny spoiny wypełnić przygotowaną masą przy pomocy szpachelki o szerokości do 15 cm, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Następnie w mokrą jeszcze szpachlę należy wtopić taśmę zbrojącą. Oś taśmy powinna być na środku łączenia pomiędzy dwiema płytami. W celu prawidłowego wykończenia spoiny, po stwardnieniu, złącza należy pokryć ponownie masą za pomocą szerokiej pacy. Stosując agregat, spoiner lub wałek - przed użyciem masę dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadeł zalecanych do gotowych mas szpachlowych, bez konieczności rozcieńczania. Używać tylko czystych narzędzi i pojemników. W razie potrzeby rozrzedzić wodą (ok. 0,4 l wody na 18 kg masy). **Jednorazowo**

Opakowania:
12 kg = wydajność 17 kg
18 kg = wydajność 25 kg

GOTOWA **LEKKA** MASA SZPACHLOWA

PROLITE

nanosić warstwy grubości od 1 do 8 mm (pojedyncze ubytki nawet do 20 mm). W przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Możliwe jest nakładanie drugiej warstwy metodą „mokre na mokre", tj. po wstępnym związaniu pierwszej warstwy, czyli po około 2 godzinach, kiedy przy dotyku masa nie przykleja się już do palców. Proces wysychania ulega wydłużeniu im grubsza warstwa, niższa temperatura i wyższa wilgotność. Po wyschnięciu ewentualne nierówności wyszlifować papierem ściernym lub siatką **(optymalnie w czasie do 48 h od nałożenia)**, odpylić, zagruntować i pomalować. Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.
Ważne: W przypadku wydzielenia się w opakowaniu płynu na powierzchni masy należy ją wymieszać.

WYDAJNOŚĆ Zależnie od grubości warstwy i równości podłoża średnio zużywa się ok. 0,7 kg/1 m², przy warstwie do 1 mm.

OKRES SKŁADOWANIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach, w temp. od +5°C do +25°C, okres składowania wynosi 12 miesięcy. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu. Unikać nasłonecznienia oraz bezpośredniego działania źródeł ciepła.

GWARANCJE I UWAGI Gotowa Lekka Masa Szpachlowa ProLite jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. **Warunkiem utrzymania gwarancji jest stosowanie rozwiązań systemowych i zalecanych przez Franspol.** Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

Tabela 1. Szczególne wymagania dotyczące przygotowania podłoża.

Rodzaj podłoża	Wymagania	Przygotowanie	Sposób gruntowania
tynki: - cementowe, - cementowo-wapienne	sezonowane przez okres ok. 3-4 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM*)	powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich itp. Słabo związane części podłoża lub zaprawy murarskiej odkuć a fragmenty osypujące się oczyścić szczotką drucianą i dokładnie odpylić. Duże ubytki uzupełnić Gipsem Szpachlowym Extra GS-5, Szpachlą Gipsową SPECJAL GS-6 BEZ TAŚMY lub SOLID GS-7 Z TAŚMĄ i poczekać do wyschnięcia.	**Gruntowanie nie jest wymagane** w przypadku wysezonowanych tynków zatartych na gładko. Podłoża chropowate, w tym tynki zatarte „na ostro" należy ocenić pod kątem stabilności oraz chłonności i w razie potrzeby zagruntować Emulsją Gruntującą X-GRUNT, Royal Grunt Premium lub żelowym DROP STOP. Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 12 h, zależnie od warunków zewnętrznych).
tynki gipsowe, prefabrykowane płyty gipsowe	sezonowane przez okres min. 2 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM*)		
beton i żelbet	elementy monolityczne sezonowane przez okres 4-6 miesięcy, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM*)	powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich oraz środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża odkuć i oczyścić z pyłu.	zalecane gruntowanie Gruntem Sczepnym KONEKT FG-2, zawierającym kruszywo. Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem malarskim. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 24 h, zależnie od warunków zewnętrznych).

*Najpopularniejsza metoda pomiaru CM (Carbid Mess), znana również jako metoda karbidowa, wykonywana za pomocą higrometru CM.