

GS-2 READY^{EXTRA} GOTOWA FINISZOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE Gotowa Gładź Szpachlowa EXTRA GS-2 READY to biała, gotowa do użycia masa przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Doskonale sprawdza się podczas wypełniania niewielkich ubytków i rys. Można ją używać na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na wysoką elastyczność znajduje zastosowanie jako ostateczna warstwa. Jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu zarówno pacą, wałkiem jak i za pomocą agregatu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI Gotowa Gładź Szpachlowa EXTRA GS-2 READY spełnia wymagania technicznego wykonania i odbioru robót w zakresie Q2, Q3 i Q4. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- gotowa do użycia | - idealna do natrysku | - optymalny czas obróbki | - łatwość aplikacji i szlifowania | - optymalna twardość | - gładka powierzchnia | - wysoka przyczepność | - możliwość stosowania: „mokre na mokre” | - aplikacja pacą, wałkiem lub agregatem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoże należy zagruntować np. Gruntem Żelowym DROP STOP, Emulsją Gruntującą Frans Grunt FG-1 (X-Grunt) lub głęboko penetrującą Royal Grunt Premium, unikając zeszklenia. Na podłożach gładkich użyć Gruntu Szepnego Konekt FG-2. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Gotowa Gładź Szpachlowa EXTRA GS-2 READY nadaje się do aplikacji ręcznej [pacą] w postaci handlowej, bez mieszania. Stosując agregat lub wałek zawartość należy dokładnie wymieszać - dopuszcza się rozcieńczenie czystą wodą do 1% objętości masy (do 0,25 l na 25 kg). Prace prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza do 70%. Masę nanosić na przygotowane podłoże przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej jednorazowo warstwą grubości od 1 do 3 mm. W przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć. Możliwe jest nakładanie drugiej warstwy metodą „mokre na mokre”, tj. po wstępnym związaniu warstwy pierwszej (po około 2 h, kiedy przy dotyku masa nie przykleja się do palców). Proces wysychania ulega wydłużeniu im grubsza warstwa, niższa temperatura i wyższa wilgotność. Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić, zagruntować i pomalować.

Ważne: W przypadku wydzielenia się w opakowaniu płynu na powierzchni masy należy ją dokładnie wymieszać.

WYDAJNOŚĆ Zależnie od grubości warstwy i równości podłoża, średnio zużywa się ok. 1 kg/1 m², na każdy 1 mm warstwy.

OKRES SKŁADOWANIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opako-



Opakowania:
25 kg

GS-2 READY EXTRA

GOTOWA FINISZOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

waniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 12 miesięcy w temp. od +5°C do +25°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu. Unikać nastonecznienia oraz bezpośredniego działania źródeł ciepła.

GWARANCJE I UWAGI Gotowa Gładź Szpachlowa EXTRA GS-2 READY jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

Produkt posiada atest PZH

Deklaracja Właściwości Użytkowych 0097/2024.

Produkt zgodny z EN 15824:2017

Reakcja na ogień: Klasa A2-s1,d0

Przyczepność: $\geq 0,3$ MPa

PACA | WAŁEK | AGREGAT



STANDARD WYKOŃCZENIA

Q2 | Q3 | Q4



ŚCIANY, SUFITY,
PŁYTY g/k, UBYTKI



ŁATWA
W OBRÓBCE



BARDZO
PRZYZEPNA



ELASTYCZNA

NAJLEPSZA
GŁADŹ od lat - TERAZ W WERSJI GOTOWEJ!