

GS-2 READY

Die gebrauchsfertige Spachtelmasse

ANWENDUNG Die gebrauchsfertige Spachtelmasse EXTRA GS-2 READY ist eine weiße, gebrauchsfertige Masse, die für Renovierungs-, Ausbau- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen bestimmt ist. Ermöglicht die perfekte Glättung von Wänden und Decken vor dem Anstrich. Sie ist ideal zum Füllen von kleinen Hohlräumen und Rissen und kann auf Betonuntergründen, Zement- und Kalkzementputz, Gipskartonplatten im Innenbereich verwendet werden. Aufgrund ihrer hohen Elastizität wird sie als Abschlusschicht verwendet. Lässt sich leicht auftragen und verteilen, entweder mit einem Reibebrett, einer Rolle oder einem Spritzgerät.

EIGENSCHAFTEN Die gebrauchsfertige Spachtelmasse EXTRA GS-2 READY erfüllt die technischen Anforderungen für die Ausführung und Abnahme von Arbeiten im Rahmen von Q2, Q3 und Q4. Sie zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

- Gebrauchsfertig | - Ideal zum Sprühen | - Optimale Verarbeitungszeit | - Leichtes Auftragen und Schleifen | - Optimale Härte | - Glatte Oberfläche | - Hohe Haftung | - Verwendbar: "Nass in Nass" | - Auftrag mit Kelle, Rolle oder Aggregat.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG Der Untergrund sollte trocken, tragfähig, stabil und frei von Staub, Farbe und anderem Schmutz sein. Die Untergründe sollten z.B. mit DROP STOP Gel-Grundierung, X-Grunt Grundieremulsion oder tief eindringendem Royal Grunt Premium grundiert werden, um Verglasungen zu vermeiden. Auf glatten Untergründen verwenden Sie die Haftgrundierung Konekt FG-2. Alle Stahlteile, die mit dem Mörtel in Berührung kommen, sind mit einem Korrosionsschutz zu versehen.

PRODUKTVORBEREITUNG UND VERWENDUNG Die gebrauchsfertige Spachtelmasse EXTRA GS-2 READY kann in handelsüblicher Form ohne Anmischen von Hand [Kelle] aufgetragen werden. Bei Verwendung eines Aggregats oder einer Rolle muss der Inhalt gründlich gemischt werden - eine Verdünnung mit sauberem Wasser bis zu 1 % des Massenvolumens ist zulässig (bis zu 0,25 l Wasser pro 25 kg). Die Arbeiten sollten bei einer Untergrund- und Umgebungstemperatur von über +10°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% durchgeführt werden. Tragen Sie die Masse mit Werkzeugen aus rostfreiem



Verpackung:
Eimer 25 kg

www.franspol.com.pl

GS-2 READY

Die gebrauchsfertige Spachtelmasse

Stahl in einer Schichtdicke von jeweils 1 bis 3 mm auf den vorbereiteten Untergrund auf. Wiederholen Sie die Anwendung bei größeren Unregelmäßigkeiten. Es ist möglich, die zweite Schicht in der Nass-in-Nass-Technik aufzutragen, d.h. nachdem die erste Schicht erstarrt ist (nach ca. 2 h, wenn die Masse bei Berührung nicht mehr an den Fingern klebt). Der Trocknungsprozess ist umso länger, je dicker die Schicht ist, je niedriger die Temperatur und je höher die Luftfeuchtigkeit ist. Trockene Oberflächen mit Schleifpapier oder Gitter glätten, abstauben, grundieren und streichen. Wichtig: Setzt sich Flüssigkeit an der Oberfläche der Masse in der Verpackung ab, sollte sie genau umgerührt werden.

ERGIEBIGKEIT ca. 1 kg/1 m², bei einer Auftragsstärke von 1 mm.

LAGERZEIT In unbeschädigter Originalverpackung, in einem trockenen Raum und auf Holzpaletten beträgt die Lagerzeit bis zu 12 Monate bei +5°C bis +25°C. Lassen Sie das Produkt nicht einfrieren. Vermeiden Sie Sonnenlicht und direkten Kontakt mit Wärmequellen.

GARANTIEN UND HINWEISE Die gebrauchsfertige Spachtelmasse Extra GS-2 READY ist ein ungiftiges Produkt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche negativen Symptome verspüren. Verwenden Sie die Spachtelmasse unter Beachtung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, erhältlich unter www.franspol.com.pl.



Das Produkt ist PZH-zertifiziert.
Leistungserklärung Nr. 0097/2024.

Hersteller
Franspol Sp. z o.o., Fabryczna 10 Straße, 62-510 Konin, Polen
tel. +48 63 240 85 53; fax +48 63 240 85 17

Verpackung:
Eimer 25 kg

www.franspol.com.pl